ALUMINIO CHROME FINISH OSEL ORO

Código 2505

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO
6 - 9 m²/ litro dependiendo la porosidad de la superficie
REDUCTOR
No es necesario
MANOS RECOMENDADAS
1
ACABADO
Metálico Brillante
COLOR
Aluminio
SECADO
Al tacto: 20 a 30 minutos
DENSIDAD
0.86 – 0.96 g/ml
% SOLIDOS EN PESO
44 - 50
ESPESOR RECOMENDADO
2.5 - 3 milésimas de pulgada en húmedo
1.1 - 1.3 milésimas de pulgada en seco

TIPO
Oleorresinoso.

DESCRIPCION
Pintura base solvente de acabado brillante, de rápido secado y buena protección anticorrosiva. Es un producto de alta calidad y muy buena resistencia al exterior para uso en superficies de acero y fierro.

CARACTERISTICAS
- Soporta temperaturas de hasta 93°C
- Acabado aluminio brillante
- Secado rápido
- Excelente resistencia a la humedad
- Excelente poder cubriente

LIMITACIONES
- No se recomienda para ser usado en superficies que van a estar a temperaturas mayores de 93°C

USOS
Para superficies interiores y exteriores de metal como acero al carbón o fierro vaciado. Apropiado para tanques de gas, ventanas, rejas, estructuras metálicas, tuberías, techos entre otros.

ENVASADO Y EMPACADO
Bote de ¼ de litro. Se empaca 12 x caja
Bote de ½ de litro. Se empaca 12 x caja
Bote de 1 litro. Se empaca 12 x caja
Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja
Cubeta de 19 litros. Se empaca individual
Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 18 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION
Es importante que agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación. La pintura se aplica directamente, sin primario, sobre metal frío y perfectamente limpio. Normalmente se aplica con equipo de aspersión airless, se puede aplicar con brocha o rodillo sin embargo la apariencia brillante se ve reducida. No se recomienda aplicar la pintura a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

RECOMENDACIONES
Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Para mejores resultados es necesario remover la pintura anterior. Después de la aplicación se deben lavar los accesorios utilizados en la aplicación con Thinner COPE 2203 o Solvente XR2 2227. Las pinturas pigmentadas con aluminio tienden a presentar asentamiento, por lo que deben agitarse bien antes y durante su aplicación.
Este producto es inflamable, mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y deje fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY
Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com
•MEXICO
San Luis Tlatílco 8-A, Col. S.L.Tlatílco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272
•GUADALAJARA
Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374
•HERMOSILLO
José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

MAYO 2012

ALUMINIO CHROME FINISH OSEL ORO

Código 2505

SISTEMA DE APLICACIÓN

Superficies d Acero al carbón o metálica de fierro. Superficie lisa o semi rugosa. Realizar limpieza de la superficie en forma previa, quitando polvo, grasa, ceras, silicones, desmoldantes, pintura desprendida, sales, entre las más comunes. La limpieza se puede realizar a chorro abrasivo dejando un acabado comercial. Se puede aplicar con brocha o rodillo de felpa o equipo de aspersión. La pintura debe de filtrarse y agitarse de manera homogénea antes y durante la aplicación.

Como en cualquier trabajo de aplicación de pintura, la correcta preparación de la superficie juega un papel importante para lograr el mejor desempeño de la pintura en sus propiedades de duración, protección y apariencia del acabado.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

1) Verificar la selección y perfecto funcionamiento del equipo, boquilla y filtro a usar; así como si el equipo es de corriente 110 / 120 volts o bien si es de gasolina.
2) La aplicación se realiza de forma directa y manteniendo con buena agitación el producto.
3) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
4) Una vez terminada la aplicación lavar con solvente limpio el equipo airless completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
5) Cerrar el envase herméticamente da la pintura sobrante, para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.