

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO

5 – 7 m²/L

REDUCTOR

No requiere

MANOS RECOMENDADAS

2

ACABADO

Mate

COLOR

Blanco

SECADO

Al tacto: 20 – 30 minutos

Al manejo: 30 – 45 minutos

DENSIDAD

1.2 – 1.4 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

48 - 52

ESPESOR

Húmedo 4 – 5 milésimas de pulgada.

Seco 1.3 – 1.6 milésimas de pulgada.

TIPO

Emulsión de polímero acrílico.

DESCRIPCION

Esmalte acrílico blanco base agua de acabado mate y secado rápido, con la característica de que al aplicarse con equipo de aspersión presenta la propiedad denominada “NIEBLA EN SECO”, la cual consiste en que la brisa que se produce se seca y cae en forma de polvo, siempre y cuando se aplique en una superficie con una altura mínima de 3 metros. **Es indispensable aplicarlo con equipo de aspersión.**

CARACTERISTICAS

- Efecto de niebla en seco
- Acabado mate
- Secado rápido
- Excelente adhesión sobre diferentes superficies previamente tratadas
- Muy buena reflectancia de la luz
- Excelente blancura y poder cubriente
- No contiene componentes de plomo

LIMITACIONES

- No mezclarse con productos base solvente.
- No diluir el producto con ningún tipo de solvente.
- No entintarse con colorantes del sistema de “Galería Millennium”.
- No aplicar cuando la superficie éste mojada o húmeda.

USOS

Su aplicación es de tipo industrial y doméstica en interiores, ya sea techos o paredes. Se recomienda para superficies metálicas, concreto, tablavento, tablaroca y madera entre otras. El acabado blanco ofrece alta reflectancia a la luz reduciendo el costo elevado por consumo de energía generando un ambiente con mejor iluminación. Su rápido secado provoca que la pintura sobre espreada no se adhiera sobre el piso, maquinaria, muebles, por lo que el costo de limpieza se minimiza.

ENVASADO Y EMPACADO

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Tambor de 200 litros.

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 12 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

El esmalte se aplica directo del envase con equipo de aspersión airless. La baja temperatura y la alta humedad relativa pueden afectar el secado, por lo que no se recomienda aplicar a temperaturas menores a 13°C y humedad relativa mayor a 75%.

RECOMENDACIONES

Asegurarse que la superficie se encuentre seca, limpia, libre de polvo, grasa, pintura vieja y cualquier material falsamente adherido a la superficie. Lavar con agua limpia el equipo de aspersión usado en forma completa. Para mayor información acerca de la preparación de superficie, consulte la sección especializada. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos de preferencia bajo techo y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

•HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

MARZO 2012

SISTEMA DE APLICACIÓN

Superficies metálicas (acero al carbón, fierro colado, galvanizado seminuevo, etc.).

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja mal adherida y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Aplicar de 1 – 2 manos de Primario de acuerdo a los requerimientos de la superficie.

- 1) Para superficies que ya se encuentran desgastadas, opacas y que presentan áreas definidas de corrosión se pueden utilizar, Primarios Anticorrosivos Cope Mano Taller 3801 Rojo, 3812 Gris o 3820 Blanco ostión; Primarios Anticorrosivos Secado Rápido Osel Plata 3840 Blanco, 3841 Rojo o 3842 Gris o bien Primario Anticorrosivo Rojo Cromato de Zinc Osel Oro 3810.

ACABADO: Aplicar 2 manos de Esmalte Blanco Niebla en Seco Base Agua Osel Plata 3835.

Lámina galvanizada nueva

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Aplicando de 1 a 2 manos de primario de acuerdo a los requerimientos de la superficie.

- 1) Multiprimario Latex Base Agua Osel Oro 1466 o Multiprimario B.S. Osel Oro 3877.

ACABADO: Aplicar 2 manos de Esmalte Blanco Niebla en Seco Base Agua Osel Plata 3835.

Mampostería en general (Cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablavamento, fibramento, etc.).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Se recomienda usar el Sellador Osel apropiado para cada requerimiento aplicando de 1 a 2 manos según sea necesario. Consulte la sección de Selladores para cada situación.

Acabado: Aplicar 2 manos de Esmalte Blanco Niebla en Seco Base Agua Osel Plata 3835.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 – 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar con agua el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

Acabado: Aplicar 2 manos de Esmalte Blanco Niebla en Seco Base Agua Osel Plata 3835.