

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TERICO

10 a 12 m²/L a una milésima de pulgada en superficie lisa

REDUCTOR

Listo para ser aplicado.

En caso de ser necesario agregar el

Reductor para anti-graffiti 2223

MANOS RECOMENDADAS

2

RELACION DE LA MEZCLA

CATALIZADA

3/1 en volumen Barniz/Catalizador

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA

6 - 8 horas dependiendo de la temperatura ambiental

ACABADO

Barniz Semi brillante

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 2 - 4 horas

Duro: 24 horas

TIEMPO DE CURADO ANTES DE

GRAFFITI

3-7 DIAS

REMOVEDORES DE GRAFFITI

RECOMENDADOS

2230, GASOLINA, 2207

%SOLIDOS POR PESO

45-50

ESPESOR SECO RECOMENDADO

1.3 a 1.6 milésimas de pulgada de película

TIPO

Poliuretano de dos componentes.

DESCRIPCION

Barniz base solvente formado por dos componentes envasados por separado que se mezclan antes de aplicar. Producto de alta resistencia a la intemperie, diseñado para proteger del antigraffiti superficies de mampostería y metal, limpiándose fácilmente sin maltratar la pintura. Una vez seco el recubrimiento es duro y químicamente resistente. El graffiti puede ser removido fácilmente del recubrimiento después de siete días de curado.

CARACTERISTICAS

- Presentaciones Componente "A": Barniz Semi brillante 7786.
Componente "B": Catalizador 7788
- Excelente al desmanchado con solvente
- Semi brillante
- Excelente resistencia a la abrasión
- Alta retención de brillo
- Extraordinaria Adherencia
- Excelente resistencia a agentes químicos y solventes
- Se mezcla en una relación de 3 partes del Componente "A" con 1 parte del Componente "B" en volumen.

LIMITACIONES.

- No se debe entintar con el sistema de Galería Millennium.
- No se debe mezclar con ningún otro producto.
- No mezclar los 2 componentes del Barniz Antigraffiti que no se vayan a aplicar en las siguientes horas ya que se gelará. Entre más alta temperatura, el tiempo de vida de la mezcla disminuye.
- Se deben mantener perfectamente cerrados los envases de los componentes antes de mezclarlos y una vez mezclados cuando no estén en uso.
- Si la superficie presenta graffiti con marcadores de tinta al alcohol se debe de remover a la brevedad ya que pueden quedar marcas de tinta entre más tiempo pase sin haber sido removido.

USOS

Se recomienda para recubrir y proteger superficies de mampostería en general (concreto, aplanados de cemento, ladrillo, tablacemento, fibracemento, tablaroca, etc.), metal y madera. Es ampliamente recomendado para edificios, hoteles, instituciones educativas, edificaciones históricas, estructuras, puertas, etc. que se quieran mantener con muy buena apariencia por muchos años.

ENVASADO Y EMPACADO

El Componente A se envasa en:

Cubetas con 15 litros (catalizar con 5 litros del Componente "B")

Galones con 3 litros (catalizar con 1 litro del Componente "B")

El Componente "B":

Bote de 4 litros

Bote de 1 litro

APLICACION

Antes de aplicar el barniz asegurar la limpieza y perfectas condiciones de la pintura decorativa a recubrir eliminando polvo, grasa y cualquier contaminante. Preparar el producto 3/ 1 en volumen Barniz/catalizador, se recomienda preparar solo la cantidad que se vaya a utilizar, debido a que el tiempo de vida de la mezcla catalizada es de 6 a 8 horas. Agite el producto preparado durante la aplicación. Se puede aplicar con brocha de pelo, felpa de lana natural y equipo de aspersión airless. Dejar orear una hora entre mano y mano de aplicación. Se recomienda no aplicar a temperaturas menores a 10°C o niveles de humedad relativa mayor a 80%.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

•HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

SEPTIEMBRE 2015

RECOMENDACIONES

Preparar solamente la cantidad estimada a utilizar de la mezcla Barniz/Catalizador considerando el tiempo de vida útil de ésta, tome en cuenta que a altas temperaturas el tiempo de vida disminuye.

No abrir el envase del Catalizador 7788 hasta que se vaya a usar ya que reacciona con el aire y la humedad, esto puede provocar que tome una apariencia blanca y pierda efectividad, incluso puede llegar a endurecerse por completo. Es importante que una vez abierto se utilice todo el contenido de la lata ya que si se guarda una parte éste reaccionará con el aire contenido en la lata y se echará a perder.

Una vez aplicado el antigraffiti el tiempo de oreo es de 10 a 15 minutos en forma estimada por lo que es conveniente enjuagar los accesorios utilizados con solvente adelgazador con la finalidad de evitar que queden residuos sólidos en ellos. Por lo anterior se recomienda usar una técnica en donde no se abarque áreas de aplicación más allá de lo que se pueda maniobrar con el accesorio y de esta manera evitar dejar acabados no deseados.

Se recomienda el uso de equipo de aspersión airless ya que nos permite lograr mejores acabados y hacer el trabajo más rápido y uniforme; es importante cuidar el sobreespreo del producto y que este alcance superficies que no se desea tener el barniz.

Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos, bajo techo de preferencia y fuera del alcance de los niños.

SISTEMA DE APLICACION

Superficie de mampostería en general (cemento, yeso, block de concreto, tablavento, fibrocemento, tablaroca, etc.)

Exterior: Aplicar de 1 a 2 manos de acuerdo al requerimiento de la superficie.

- 1) Para evitar problemas de anclaje del barniz asegúrese que el acabado actual se encuentre en buenas condiciones.
- 2) Retirar y eliminar polvo, grasa y cualquier material contaminante que exista sobre la superficie.
- 3) Asegúrese que la superficie se encuentra completamente seca.
- 4) Tener limpios y en perfecto estado físico y de funcionamiento los accesorios a usar. Si la aplicación es con brocha de preferencia que sea de poliéster o nylon; si la aplicación es con rodillo use felpa de lana natural de 1/2" a 1" dependiendo de la rugosidad de la superficie.
- 5) Realizar la aplicación por la mañana a primera hora o por la tarde con la finalidad de que la superficie no esté caliente, y se pueda manejar más fácilmente el barniz. Recordando que se trata de un producto de secado rápido.
- 6) Usar el adelgazador para barniz antigraffiti 2223 en caso de ser necesario.
- 7) Si la aplicación se va a realizar con equipo airless considerar su perfecto funcionamiento y selección de la boquilla, ejemplo 415 y 515.
- 8) Si tiene que dejar de aplicar el Antigraffiti por unos segundos es recomendable meter la pistola en el adelgazador 2203 a la altura de la guarda boquilla para evitar que se seque.
- 9) Para evitar que el polvo se adhiera al barniz aplicado se recomienda cubrir el piso con una lona o bien rociar un poco de agua.
- 10) Agitar el producto al realizar la aplicación
- 11) Cuidar el sobreespreo en la aplicación, evitando generar problemas en aquellos objetos cercanos a la aplicación.
- 12) Una vez terminada la aplicación lavar en forma inmediata el equipo completo, bomba, pistola y manguera con el solvente adelgazador 2223.