

## ESPECIFICACIONES

### RENDIMIENTO

35 - 40 metros lineales/L  
En franjas de 10 cm de ancho y grosor de película seca de 4 milésimas de pulgada

### REDUCTOR

Solvente Cope XR2 2227

### % REDUCTOR

De 0 a 10

### MANOS RECOMENDADAS

1

### ACABADO

Satinado

### COLOR

4301 Amarillo

4302 Blanco

### SECADO

Al tacto: 10 - 20 minutos

Al tráfico: 2 horas

### DENSIDAD

1.3 - 1.6 g/ml

### % SÓLIDOS EN PESO

64 - 70

### ESPESOR RECOMENDADO

8 - 9 milésimas de pulgada en húmedo

3.5 - 4.5 milésimas de pulgada en seco

## TIPO

Alquidálico hule clorado.

## DESCRIPCION

Pintura de secado rápido, especial para señalamiento de tráfico en carreteras, calles, estacionamientos y señalamiento interior en las industrias. Posee muy buena adherencia a pavimento asfáltico y concreto. Tiene muy buena resistencia a la abrasión y a la intemperie. Posee además resinas ahuladas que resisten las contracciones y expansiones de la superficie en la que se aplica. Estos productos cumplen en su composición con las especificaciones de la S.C.T.

## CARACTERISTICAS

- Rápido secado
- Alto poder cubriente
- Excelente resistencia al tráfico, agua y aceite
- Extraordinaria adherencia y duración

## LIMITACIONES

- No se recomienda que el recubrimiento aplicado este en inmersión en forma permanente con agua.
- No se recomienda ser diluido con thinner o aguarrás.
- No entintar con colorantes universales.
- No aplicar a espesores mayores a los recomendados.

## USOS

Señalamiento en general para piso y muros. En superficies tales como asfalto, concreto, ladrillo, metal, madera entre otras.

## ENVASADO Y EMPACADO

Galón 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Tambor de 200 litros. Sobre pedido.

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 6 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

## APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación. La pintura se puede aplicar con brocha o equipo de aspersión adelgazando hasta un 10% con Solvente XR2 Cope 2227 si es necesario. No aplique el producto cuando la superficie se encuentre caliente o bajo los rayos directos del sol. No se recomienda aplicar la pintura a temperaturas menores de 10 °C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

## RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Agite y filtre perfectamente el producto antes de ser usado. Este producto es recomendado para aplicarse a una mano, una vez terminada la aplicación lave el equipo y los accesorios utilizados en la aplicación con Solvente XR2 2227. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

### •MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300  
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

### •MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

### •GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100  
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

### •HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130  
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.  
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

JUNIO 2012

## SISTEMA DE ACABADO

### **Pavimento asfáltico, concreto, adoquín, ladrillo, etc.**

Realizar limpieza de la superficie en forma previa.

Agitar en forma homogénea y filtrar la pintura antes de su aplicación. La pintura se puede aplicar con brocha o equipo de aspersión airless.

En superficies asfálticas en rayas de 10 cm. de ancho usar directamente sin diluir.

En superficies de concreto lisas se recomienda generar porosidad usando una solución de ácido muriático/agua en una relación 3/1 o 5/1 en volumen, posteriormente enjuagar con agua y dejar secar completamente la superficie antes de realizar la aplicación. Se recomienda aplicar una mano de Sellador B.S. contra el Alkali Osel Oro 1414 siguiendo las recomendaciones que aparecen en su correspondiente Hoja Técnica

### **Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless**

- 1) Verificar la selección y perfecto funcionamiento del equipo, boquilla y filtro a usar; así como si el equipo es de corriente 110 / 120 volts y extensión eléctrica o bien si el equipo airless es de gasolina.
- 2) Agitar en forma homogénea el producto y filtrar con malla o colador la pintura.
- 3) Adelgazar la pintura si se requiere con Solvente XR2 2227.
- 4) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Aplicar con equipo de aspersión airless cuidando la distancia de la pistola a la superficie y técnica de aplicación.
- 6) Una vez terminada la aplicación lavar con solvente limpio el equipo airless completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados la siguiente sesión.
- 7) Cerrar el envase herméticamente de la pintura sobrante, para evitar que se formen natas que afecten la siguiente aplicación.